Produktdatenblatt
- Kalkspachtel -

BLAU
PUTZ & ÖKOLOGIE

Allgemein

Der Kalkspachtel ist ein Oberputz, der in einer Putzstärke von ca. 2mm auf einen bestehenden Untergrund aufgetragen wird und als Renovier- und Sanierspachtel geglättet, Filzputz oder als Schlämmanstrich verwendet werden kann.

Anwendungsbereich

Innenwand- und Deckenflächen
Geeignete Untergründe sind, mineralische Putze aus Kalk-,Kalkzement-, Zement-, Gipsputz-, Lehm- und Spachtelputze. Mineralische Klebemörtel dienen auch als geeignete Untergründe

Ungeeignete Untergründe

Latexfarben,Holzwerkstoffe,Metall und dauerfeuchte Untergründe

Eigenschaften

Reinmineralisch, natürliches weiss durch reine Marmormehle, ohne Titandioxid, frei von Konservierungsstoffen,desinfizierend,schützt vor Schimmel-, Algen oder Pilzbefall.Regulierung des Raumklima. Diffusionsoffen und wasserdampfdurchlässig.Wasser abweisend nach Behandlung mit Olivenölseife

Zusammensetzung

Marmormehl,Marmorsand,Kalkhydrat, Methylcellulose

Pigmentierung

kann einpigmentiert werden mit allen kalkechten Pigmenten.

Trockenzeiten

24 Stunden bei 20° Celsius und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitung nicht unter 5° Celsius verarbeiten.
Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.

Grundierung

Alle saugfähigen Untergründe wie Kalk-,Kalkzement-, Zementputze sind von Staub zu befreien und anzufeuchten. Alle glatten, weniger saugfähigen Untergründe müssen mit einer Quarzgrundierung auf Kaseinbasis grundiert werden.

Untergrundbedingungen

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, fettfrei und frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltsstoffen sein.

Untergrundvorbereitung

Schmutzempfindliche Bauteile sind vor Beginn der Arbeiten sorgfältig abzudecken und abzukleben
Vorstehende Ecken mit Gazestreifen einlegen zum Schutz der Ecken.
Sinterhautstellen abschleifen
Alten Tapetenkleister gründlich abwaschen
Schadhafte Stellen im Unterputz, abschlagen und neu verputzen
Farbreste sind zu entfernen

Verarbeitung

Die Kalkglätte auf den bestehenden Untergrundam besten in zwei Lagen naß in naß in einer Schichtstärke von ca. 2mm auftragen und je nach Wunsch Glätten, Filzen oder als Schlämmanstrich induviduell strukturieren

Imprägnierung:

Nach Trocknung des Kalkspachtels in der Regel nach 2 Tagen den Putz mit Olivenölseife von unten nach oben einstreichen und mit einem Baumwolletuch oder Frotteetuch die Putzoberfläche verreiben. Verhältnis ca 200 gr Marseiller Seife aufkochen und mit ca. 10 l Wasser verdünnen.

Kennziffer: T.V.A. 1962 1117 818 78
Mwst. Identifikationsnummer: LU 20744878

Blau Putz & Ökologie
Inhaber: Klemens Blau
Alte Erlenbacher Straße 18
D-54523 Hetzerath

Telefon 0 65 08 / 95 25 23
Fax 0 65 08 / 95 25 22
e-mail inof@blauputz-oekologie.de
Internet www.blauputz-oekologie.de

USt-IdNr.: DE149778986
Steuer-Nr: 43/015/80621

Produktdatenblatt
- Kalkspachtel -

BLAU
PUTZ & ÖKOLOGIE

Entsorgung von Putzresten

Kalkfarbenreste nicht dem Abwasser zuführen
Produkt-Abfallschlüssel (EAK): 080112

Achtung

Ätzend, da das Produkt alkalisch ist. Daher Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Gefahr

Gefahrhinweise

H 315: Verursacht Hautreizungen
H 318: Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P 260: Staub und Nebel nicht einatmen
P 264: Nach Gebrauch gründlich waschen
P 280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P 302+P352: Bei Berührung mit der Haut und bei Kontakt mit den Augen mit viel Wasser und Seife waschen.
P301+310: Bei Verschlucken, sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P332+313: Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P 362: Kontamninierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P 364: Und vor erneutem Tragen waschen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abspülen. Bei länger anhaltender Reizung Arzt aufsuchen

Nach Augenkontakt

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser abspülen. Augenarzt konsultieren

erstellt: 10.01.2019

Kennziffer: T.V.A. 1962 1117 818 78
Mwst. Identifikationsnummer: LU 20744878

Blau Putz & Ökologie
Inhaber: Klemens Blau
Alte Erlenbacher Straße 18
D-54523 Hetzerath

Telefon 0 65 08 / 95 25 23
Fax 0 65 08 / 95 25 22
e-mail inof@blauputz-oekologie.de
Internet www.blauputz-oekologie.de

USt-IdNr.: DE149778986
Steuer-Nr: 43/015/80621