

Produktdatenblatt - Marmorino -

Allgemein

Der Marmorino ist ein Oberputz, der in 2 Schichten in einer Putzstärke von ca. 2-3 mm auf einem bestehenden Untergrund aufgetragen wird, oder als Kalkspachtelmasse Verwendung findet.

Anwendungsbereich

Innenwandflächen.

Geeignete Untergründe sind, mineralische Putze aus Kalkzement-, Zementputze und mineralische Klebe- und Armierungsmörtel.

Ungeeignete Untergründe

Latexfarben, Holzwerkstoffe, Metall und dauerfeuchte Untergründe.

Eigenschaften

- Trockenabriebbeständig
- Reinmineralisch
- Frei von Konservierungsstoffen
- Schützt vor Schimmel und Algenbefall
- Diffusionsoffen und wasserdampfdurchlässig.
- Antistatisch
- Natürliches Aussehen

Zusammensetzung

Marmormehle, Marmorsande, Kalkhydrat, Tonerde, Celluloseether. Der VOC Gehalt dieses Produktes enthält < 1g/l. Der EU Grenzwert beträgt max. 30g/l (Kategorie „a“) ab 2010.

Pigmentierung

Kann einpigmentiert werden mit allen kalkechten Pigmenten. Der maximale Anteil für die Einpigmentierung kann bis max. 10% Pigment auf 1 Liter Marmorino betragen.

Trockenzeiten

24 Stunden bei 20° Celsius und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitung nicht unter 5° Celsius verarbeiten. Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.

Grundierung

Untergründe wie Kalkzement-, Zementputz oder Klebe und Armierungsmörtel mit Wasser vornässen

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, fettfrei und frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltsstoffen sein.

Untergrundvorbereitung

Schmutzempfindliche Bauteile sind vor Beginn der Arbeiten sorgfältig abzudecken und abzukleben
Vorstehende Ecken mit Gazestreifen einlegen zum Schutz der Ecken. Sinterhautstellen sind abzuschleifen
Alten Tapetenkleister gründlich abwaschen
Schadhafte Stellen im Unterputz, abschlagen und neu verputzen
Farbreste sind zu entfernen.
Schimmelbefallene Stellen mit Sodalaug abwaschen.
Durchschimmernde, färbende Inhaltsstoffe nach dem 1. Putzauftrag im Verhältnis 1 Teil Alaun zu 10 Teile mit Wasser 1:10 absperren.

Verarbeitung

1. Schicht: Den Marmorino in einer Stärke von ca 1-2 mm auf den vorbereiteten Untergrund auftragen und nach dem Ansteifen egalisieren bis eine gratenlose Fläche entsteht.
2. Schicht: nach dem Durchtrocknen der 1. Schicht am besten naß in naß eine weitere Schicht von 1-2 mm auftragen und solange verdichten bis eine geschlossene glatte Oberfläche entsteht.
Sollte die Oberfläche an partiellen Stellen zu trocken geworden sein kann der Putz angefeuchtet werden und neu verdichtet werden. Diesen Vorgang mehrfach wiederholen.

Imprägnierung:

Nach Trocknung des Marmorinos in der Regel nach 2 Tagen den Putz mit Olivenölseife von unten nach oben einstreichen und mit einem Baumwolltuch oder Frotteetuch die Putzoberfläche trocken verreiben.

Kennziffer: T.V.A. 1962 1117 818 78
Mwst. Identifikationsnummer: LU 20744878

Produktdatenblatt - Marmorino -

Das Verhältnis Marseiller Seife und Wasser beträgt, 200 gr Marseiller Seife zu 10 l Wasser. Die Marseiller Seife wird in Wasser aufgekocht und warm verstrichen.

Verbrauch

Der Durchschnittsverbrauch für eine Auftragsstärke von 2-3mm beträgt ca. 3 kg/m²

Lagerung

frostfrei, unbegrenzt lagerfähig.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch reinigen.

Entsorgung von Farbresten

Marmorinoreste nicht dem Abwasser zuführen.
Produkt-Abfallschlüssel (EAK): 080112.

Achtung

Ätzend, da das Produkt alkalisch ist. Daher Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser abspülen.
Bei länger anhaltender Reizung Arzt aufsuchen

Nach Augenkontakt

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser abspülen. Augenarzt konsultieren.



Gefahr

Gefahrhinweise

H 315: Verursacht Hautreizungen.
H 318: Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P 260: Staub und Nebel nicht einatmen.
P 264: Nach Gebrauch gründlich waschen.
P 280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P 302+P352: Bei Berührung mit der Haut und bei Kontakt mit den Augen mit viel Wasser und Seife waschen.
P301+310: Bei Verschlucken, sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P332+313: Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P 362: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P 364: Und vor erneutem Tragen waschen.

erstellt: 10.01.2020

Kennziffer: T.V.A. 1962 1117 818 78
Mwst. Identifikationsnummer: LU 20744878