

Produktdatenblatt - Tadelakt -



Allgemein

Der Tadelakt ist ein Oberputz, der in einer Putzstärke von ca. 3- 4mm auf einen bestehenden, saugfähigen Untergrund aufgetragen wird und mit einem Hartstein verdichtet und poliert wird.

Anwendungsbereich

Nassbereiche, vornehmlich der Duschbereich und Waschbecken.

Geeignete Untergründe sind, mineralische Putze aus Kalkzement-, Zement- und Spachtelputze.

Mineralische Klebemörtel dienen auch als geeignete Untergründe

Ungeeignete Untergründe

Latexfarben, Holzwerkstoffe, Metall und dauerfeuchte Untergründe

Eigenschaften

Reinmineralisch, natürliches weiss durch reine Marmormehle, ohne Titandioxid, frei von Konservierungsstoffen, desinfizierend, schützt vor Schimmel-, Algen oder Pilzbefall. Regulierung des Raumklima. Diffusionsoffen und wasserdampfdurchlässig. Wasser abweisend nach Behandlung mit Olivenölseife

Zusammensetzung

Marmormehl, Marmorsand, natürlich hochhydraulischer Kalk, Methylcellulose

Pigmentierung

kann einpigmentiert werden mit allen kalkechten Pigmenten.

Trockenzeiten

24 Stunden bei 20° Celsius und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitung nicht unter 5° Celsius verarbeiten. Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.

Grundierung

Alle saugfähigen Untergründe wie Kalk-, Kalkzement-,

Zementputze sind von Staub zu befreien und anzufeuchten.

Untergrundbedingungen

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, fettfrei und frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltsstoffen sein.

Untergrundvorbereitung

Schmutzempfindliche Bauteile sind vor Beginn der Arbeiten sorgfältig abzudecken und abzukleben
Vorstehende Ecken mit Gazestreifen einlegen zum Schutz der Ecken.

Sinterhautstellen sind abzuschleifen

Alten Tapetenkleister gründlich abwaschen

Schadhafte Stellen im Unterputz, abschlagen und neu verputzen

Farbreste sind zu entfernen

Verarbeitung

1. Schicht: Den Tadelakt in einer Stärke von ca 1-2 mm auf den vorbereiteten Untergrund auftragen und nach dem Ansteifen egalisieren bis eine gratenlose Fläche entsteht.

2. Schicht: nach dem Ansteifen der 1. Schicht naß in naß eine weitere Schichtstärke von 1-2 mm auftragen und solange die Fläche mit der Klettkelle verdichten bis eine geschlossene Oberfläche entsteht

In die noch feuchte geschlossene Oberfläche eine Marseiller Seifenlösung im Verhältnis 200gr zu 1 l Wasser aufkochen und mit dieser Seifenlösung den Putz aufstreichen und mehrmals mit einem Hartstein die Putzschicht verdichten bis eine spiegelglatte Oberfläche entsteht.

Im Duschbereich ist zu beachten:

Der Nassbereich muss nach dem ausgetrocknetem Unterputz komplett Wand und Boden abgedichtet werden.

Armaturen müssen mit speziellen, hierfür vorgesehenen Dichtmanschetten abgedichtet werden.

Die Duschtasse muss ebenfalls mit speziell hierfür vorgesehenen Abdichtungsbänder an den

Anschlußbereichen abgedichtet werden Auf die Abdichtung erfolgt eine waagerechte

Fliesenkleberaufkämmung mit einem flexiblen

Fliesenkleber. Nach Austrocknung des flexiblen

Fliesenklebers erfolgt ein Putzauftrag aus Kalk-

Zement-Mörtel mit einer Mindestputzstärke von 10mm

Blau Putz & Ökologie
Inhaber: Klemens Blau
Alte Erlenbacher Straße 18
D-54523 Hetzerath

Telefon 0 65 08 / 95 25 23
Fax 0 65 08 / 95 25 22
e-mail inof@blauptz-oekologie.de
Internet www.blauptz-oekologie.de

USt-IdNr.: DE149778986
Steuer-Nr.: 43/015/80621

Produktdatenblatt - Tadelakt -

Entsorgung von Putzresten

Kalkfarbenreste nicht dem Abwasser zuführen
Produkt-Abfallschlüssel (EAK): 080112

Achtung

Ätzend, da das Produkt alkalisch ist. Daher Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.



Gefahr

Gefahrhinweise

H 315: Verursacht Hautreizungen
H 318: Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P 260: Staub und Nebel nicht einatmen
P 264: Nach Gebrauch gründlich waschen
P 280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P 302+P352: Bei Berührung mit der Haut und bei Kontakt mit den Augen mit viel Wasser und Seife waschen.
P301+310: Bei Verschlucken, sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P332+313: Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P 362: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P 364: Und vor erneutem Tragen waschen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abspülen. Bei länger anhaltender Reizung Arzt aufsuchen

Nach Augenkontakt

erstellt am 27.04.2018

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser abspülen. Augenarzt konsultieren

Kennziffer: T.V.A.1962 1117 818 78
Mwst. Identifikationsnummer: LU 2074487

Blau Putz & Ökologie
Inhaber: Klemens Blau
Alte Erlenbacher Straße 18
D-54523 Hetzerath

Telefon 0 65 08 / 95 25 23
Fax 0 65 08 / 95 25 22
e-mail inof@blauputz-oekologie.de
Internet www.blauputz-oekologie.de

USt-IdNr.: DE149778986
Steuer-Nr. 43/015/80621